

NOVAPOR KOMBI

PROSTŘEDEK K OŠETŘOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

NOVAPOR KOMBI je prostředek na bázi vodní emulze parafinových vosků určený k ošetřování povrchu čerstvého betonu. Po aplikaci vytváří na povrchu čerstvého betonu souvislý, dobře přilnavý film s nízkou propustností pro vodní páru, který omezuje předčasné vysychání betonu v průběhu tuhnutí a tvrdnutí v prvních dnech. Zároveň zpomaluje tuhnutí povrchové vrstvy betonu, aniž by ovlivnil tuhnutí a tvrdnutí betonu v hlubších vrstvách, u kterých probíhá standardní vývoj pevností. Tím umožňuje následnou úpravu struktury povrchu, například vymetáním.

POUŽITÍ

• Omezením ztráty vody přispívá ke snížení rizika vzniku smršťovacích trhlin a k dosažení kvalitnější a odolnější povrchové vrstvy betonu. • Neovlivňuje finální vzhled betonu. • Postupně se odbourává povětrnostními vlivy, zejména UV zářením. • Přípravek se používá v dodané formě bez dodatečného ředění. • Nanáší se na čerstvý upravený beton stříkáním postřikovacím zařízením tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného nánosu. K dodatečným povrchovým úpravám (vymetání, vymývání) je možné dle okolních podmínek (teplota prostředí, teplota podkladu, teplota betonu, vlhkost prostředí atd.) a složení betonu (třída, použitý cement) přistoupit po cca 6 až 12 hodinách. • Pokud nedojde k dostatečnému odbourání vytvořeného filmu, může dojít k nepříznivému ovlivnění přilnavosti případné další povrchové úpravy. Pak je nutno před aplikací dalších vrstev např. nátěrů, otryskat povrch betonu pískem. Doporučuje se provést předchozí odzkoušení.

SPOTŘEBA

Pro zajištění optimálního účinku produktu za standardních podmínek je nutné dodržet spotřebu (200 – 250) g/m², tj. jeden litr přípravku NOVAPOR KOMBI na (4 – 5) m². Jiná spotřeba produktu je možná na základě odzkoušení uživatelem vzhledem k typu aplikace.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat v uzavřených originálních obalech při teplotách (+5 až +30) °C. Výrobek je třeba chránit před mrazem. Zmraznutí může způsobit trvalé znehodnocení. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany životního prostředí.

ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BALENÍ

- IBC kontejnery o objemu 1000 litrů
- PE obaly 20, 50, 200 litrů

NOVAPOR KOMBI

PROSTŘEDEK K OŠETŘOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

PARAMETRY VÝROBKU

Vzhled	Mléčně bílá viskózní kapalina ředitelná vodou
Hustota	(965 – 995) kg/m ³

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ

Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem.
Pro další dokumenty jako Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.
STACHEMA Kolín s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

DATUM REVIZE

16. 7. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost