

SEPAREN DKP 18

ODFORMOVACÍ PROSTŘEDEK

SEPAREN DKP 18 je odformovací prostředek na bázi přírodních a syntetických organických látek s dobrou biologickou odbouratelností. Je vhodný pro různé druhy bednění a forem, zejména ocelových, hliníkových, plastových a dřevěných.

POUŽITÍ

• Vyznačuje se vysokou roztékavostí, vzlínavostí a nízkou viskozitou, které umožňují snadné pokrytí i členitých a obtížně přístupných ploch. • Zajišťuje spolehlivé odformování betonu od vodorovných i svislých ploch bednění a zachovává si dostatečnou přilnavost k povrchu bednění i během plnění formy betonem a jeho zhutňování. • Současně chrání povrch formy a napomáhá odstranění případných korozních produktů vzniklých při předchozím používání. • Nízká viskozita umožňuje vytvoření tenkého souvislého separačního filmu při nízké spotřebě přípravku. • Umožňuje použití i při nízkých teplotách díky malé závislosti viskozity na teplotě. • Přípravek se nanáší ručně pomocí savých aplikačních prostředků (textilií, pěnových hmot nebo malířského válečku) nebo nástřikem. Pro dosažení optimálního účinku se aplikuje pouze v minimálním množství nezbytném pro rovnoměrné pokrytí povrchu bednění. Případný přebytek přípravku je nutné před plněním formy odstranit. Krátce po aplikaci vytváří tenkou vodoodpudivou vrstvu s dobrou přilnavostí k povrchu bednění. Vhodnost použití je nutné u každé nové aplikace ověřit v konkrétních výrobních podmínkách s ohledem na použitou technologii výroby.

SPOTŘEBA

Při použití na nenasákavé bednění je spotřeba přibližně 1 l na 50 až 60 m². Spotřeba závisí na druhu podkladu a způsobu nanášení.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat v uzavřených originálních obalech. Jedná se o hořlavou kapalinu IV. třídy nebezpečnosti a podléhá legislativním požadavkům pro tyto kapaliny. Chránit před mrazem pod -5 °C, přímým slunečním zářením a nadměrným zahřátím. Skladovat v souladu se Zákonem o chemických látkách a chemických směsích. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany životního prostředí.

ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BALENÍ

- IBC kontejnery o objemu 1000 litrů
- PE obaly 20, 50, 200 litrů

SEPAREN DKP 18

ODFORMOVACÍ PROSTŘEDEK

PARAMETRY VÝROBKU

Vzhled	Nažloutlá až nahnědlá čirá až mírně zakalená nízkoviskózní kapalina
Hustota při 20 °C	(860 ± 10) kg/m ³
Bod tuhnutí	-10 °C
Kinematická viskozita při 40 °C	(10 ± 2) mm ² /s

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ

Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem.

Pro další dokumenty jako Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.

STACHEMA Kolín s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

DATUM REVIZE

16. 7. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost