

# STABILIZÁTOR SPP

## STABILIZAČNÍ PŘÍSDA

STABILIZÁTOR SPP je stabilizační přísada do betonu na bázi syntetických kopolymerů.

### POUŽITÍ

▪ Používá se k betonáži pod vodou, kdy zabraňuje vymývání a rozplavování betonu při betonování ve stojaté i tekoucí vodě. ▪ Zabraňuje segregaci kameniva a odlučování vody. ▪ Zlepšuje reologické vlastnosti čerstvé směsi, což vede ke zkvalitnění struktury ztvrdlého betonu. ▪ Neobsahuje chloridy, a je proto vhodný do armovaných a předpjatých betonů. ▪ Nezvyšuje obsah vzduchu v betonu, neovlivňuje barvu betonu, nepodporuje tvorbu výkvětů.

### KOMBINACE S JINÝMI PŘÍSDAMI

STABILIZÁTOR SPP lze používat v kombinaci s ostatními výrobky společnosti STACHEMA Kolín s.r.o. např. plastifikačním, superplastifikačními, provzdušňovacími přísadami, zpomalovacími přísadami, urychlovači tvrdnutí, odbedňovacími prostředky, výrobky na ochranu povrchu čerstvého betonu apod. Vhodnost kombinace STABILIZÁTOR SPP s jinými přísadami musí být prokázána průkazní zkouškou. Pro konkrétní aplikaci se prosím obraťte na naše odborníky.

### DÁVKOVÁNÍ

**Dávku je třeba určit v rámci průkazních zkoušek.** Obvyklá dávka je (0,1 – 1,5) % z hmotnosti cementu dle typu betonáže. Dávkuje se do suché směsi kameniva před přidáním cementu případně na závěr po přidání všech komponent betonu. Příkladu není vhodné dávkovat do záměsové vody. Dobu míchání je třeba prodloužit minimálně o 30 s dle typu míchačky.

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat v originálních obalech v teplotním rozmezí (+5 až + 30) °C. Chránit před silným zahřátím a před mrazem. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP.

### ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

# STABILIZÁTOR SPP

## STABILIZAČNÍ PŘÍSDA

**BALENÍ** - PE pytle o hmotnosti 20 kg

### PARAMETRY VÝROBKU

Druh přísady	Stabilizační přísada dle EN 934-2+A1: T 4
Vzhled	Šedý homogenní prášek
Sušina	(98 ± 2) % hm.
pH (1% roztok)	7,5 – 9,5
Maximální obsah chloridů	3,0 % hm.
Maximální obsah alkálií	2,0 % ekv. Na <sub>2</sub> O
Obsah SiO <sub>2</sub>	≤ 50 %
Korozivní vlastnosti	Chloridová přísada, nelze použít pro vyztužený a předpjatý beton

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY** Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).

**UPOZORNĚNÍ** Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem. Pro další dokumenty jako Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu. STACHEMA Kolín s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

**DATUM REVIZE** 21. 5. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost